

取扱説明書

MARUKEI

アクリル樹脂・MS・AS樹脂製品

この度は、当社製品をご購入賜り誠にありがとうございました。
製品を安全に長期間美しく使用していただくための取扱注意事項です。この取扱説明書に従って、正しくご使用願うとともに、大切に保存し分からないことや、不都合が生じたときにお読みください。

けがや事故防止のためのご注意

1. 直火や電熱調理器にかけたり、火のそばに置かないでください。
2. 電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。
3. 熱いうちの衝撃や、急激な温度変化を与えないでください。
4. 強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりします。
5. 欠けたり、ひびが入ったり、洗ってもとれない汚れのひどいものは使用しないでください。
6. ホットプレートや湯煎などで保温しないでください。
7. 高温の食用油や薬品を入れないでください。
8. シンナー・ベンジンなどの溶剤を使用しないでください。
9. アクリル樹脂・AS樹脂製品はアルコールを使用しないでください。
10. アクリル樹脂・MS製品は自動洗浄機と消毒保管庫、AS樹脂製品は消毒保管庫を使用しないでください。

製品劣化防止のためのお願

【洗 浄】

1. たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので使用しないでください。
2. 高温長時間の浸漬は表面を侵しますので予備浸漬は30～40℃のお湯で15～20分程度としてください。
3. アルカリに侵されますので、洗剤・漂白剤のご使用後はよくすすいでください。
4. 洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し、頻度は1～2週間に1回程度としてください。
なお、使用方法は漂白剤の取扱説明書をよくお読みください。
5. 塩素系漂白剤は、光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので、使用しないでください。
6. 食品の色が製品に移行しますので、長時間放置しないで、十分に洗浄してください。
7. 食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますので注意してください。

【消毒保管庫】

1. 消毒保管庫の使用や、煮沸消毒はしないでください。

※製品又は包装に記入してある耐熱温度は、一般的な使用を対象とした家庭用品品質表示法に基づく表示です。

【耐熱温度】アクリル樹脂／80℃ MS／80℃ AS樹脂／90℃

集団給食など業務用で繰り返し使用する場合には、上記の「製品劣化防止のためのお願」を守ってください。

安全衛生的な製品ですが、万一にそなえて全製品に製造物賠償責任保険がついています。

上記以外で、ご不明点ならびに使用上の問題があれば、下記までお問い合わせください。

マルケイ株式会社

お客様問い合わせ係 TEL 0745-63-3181 E-mail info@marukei-corp.co.jp

●本社・工場：TEL 0745(65)5931(代) ●東京：TEL 03(6447)7431(代) ●大阪：TEL 06(6251)5931(代) ●札幌：TEL 011(218)5931
●名古屋：TEL 052(332)5931(代) ●福岡：TEL 092(481)5931(代) ●仙台：TEL 022(772)5931